


BESCHREIBUNG	STANDARD	DOMICIL30 - KLIICKVERSION		DOMICIL30 - KLEBEVERSION	
Belagsart	-	EN ISO 10582			
Belagsart	-	Heterogener elastischer Bodenbelag			
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm		2,0 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm		0,30 mm	
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23, Objektbereich: 31			
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	6.450 g/m <sup>2</sup> - 7.100 g/m <sup>2</sup> (HB)		3.605 g/m <sup>2</sup> - 3.600 g/m <sup>2</sup> (HB)	
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Typ 1			
Verschleißprüfung	EN 660-2	Gruppe T: 2,00 mm <sup>3</sup>			
Dielengröße	EN ISO 24342	Dielen: 177,8 x 1219,2 mm 12 Dielen/Box = 2,60m <sup>2</sup> 40 Boxen/Palette = 104,05m <sup>2</sup>	Dielen (HB): 122 x 610 mm 20 Dielen/Box = 1,49m <sup>2</sup> 112 Boxen/Palette = 166,88m <sup>2</sup>	Dielen: 185 x 1219,2 mm 21 Dielen/Box = 4,74m <sup>2</sup> 60 Boxen/Palette = 284,4m <sup>2</sup>	Dielen: 122 x 610 mm 36 Dielen/Box = 2,68m <sup>2</sup> 126 Boxen/Palette = 337,68m <sup>2</sup>
		Fliesen: 457,2 x 914,4 mm 6 Fliesen/Box = 2,51m <sup>2</sup> 52 Boxen/Palette = 130,44m <sup>2</sup>	Fliesen: 304,8 x 609,6 mm 12 Fliesen/Box = 2,23m <sup>2</sup> 60 Boxen/Palette = 133,80m <sup>2</sup>	Fliesen: 457,2 x 914,4 mm 12 Fliesen/Box = 5,02m <sup>2</sup> 58 Boxen/Palette = 291,16m <sup>2</sup>	Fliesen: 304,8 x 609,6 mm 24 Fliesen/Box = 4,46m <sup>2</sup> 68 Boxen/Palette = 294,36m <sup>2</sup>
Oberflächenvergütung	-	PUR EcoprotectTM			
Klick System	-	I4F		Zum kleben	
Gefaste Kanten	-	Ja			
KLASSIFIZIERUNG	STANDARD	DOMICIL30 - KLIICKVERSION		DOMICIL30 - KLEBEVERSION	
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,06 %			
Schreibtischstuhl	ISO 4918	Keine Schäden			
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Schäden			
Rechtwinklichkeit & Geradheit	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm			
Eindruckverhalten	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm			
Trittschalldämmung	EN ISO 717-2	△Lw = 21 dB		△Lw = 6 dB	
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6			
Rutschhemmung	DIN 51130/EN 13893	R10/DS			
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Nicht verändert (0)			
Wärmewiderstand	EN ISO 10456	0,04 m <sup>2</sup> K/W		0,02 m <sup>2</sup> K/W	
Curling nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm			
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl - s1			
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	≤ 2kV			
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit	EN 26987	Bestanden			
Fußbodenheizung	EN 12524	Geeignet max. 27°c			



Domicil 30 - 2023 - Klickversion

Domicil 30 - 2023 - Klebeversion

